

## パテ状可とう性エポキシ樹脂



# ボンド E600 JIS

JIS A 6024  
建築補修用及び  
建築補強用エポキシ樹脂  
認証番号 CE0308038

CERI

● JIS A 6024 (建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂) 可とう性エポキシ樹脂認証品

「ボンド E600」は、パテ状の可とう性エポキシ樹脂で、土木構造物の各種目地への充てんや、コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカット充てん補修などに最適な材料です。伸縮性、接着性、耐水性を兼ね備えている「ボンド E600」は、土木建築をはじめとする各種分野でご利用いただけます。

JAIA-003922 F☆☆☆☆

### ■用途

コンクリート、モルタルのひび割れ補修  
コンクリート打継ぎ部の補修  
下水道PCパイプ、U字溝などのジョイント目地充てん

### ■特長

JIS適合：JIS A 6024 (建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂) 表示認証を取得しています。  
伸縮性：伸縮性および耐衝撃性に優れます。  
接着性：コンクリート、各種建材への接着性に優れます。  
作業性：コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。

### ■性状

項目	品名	主 剤	硬 化 剤
主 成 分		エポキシ樹脂	ポリアミン類
外 観		白色パテ状	黒色パテ状
混 合 比		主剤：硬化剤 = 1：1 (質量比)	
可 使 時 間		約60分 (23℃、1kg)	
初 期 硬 化 時 間		約6時間 (23℃)	
比 重 ( 硬 化 物 )		約1.3	

※数値は規格値ではありません。

### ■使用方法

#### 下地処理

● 充てん箇所の汚れ、サビ、油分、レタンスなどを取り除き、乾燥させてください。  
圧力水のある場所には施工できません。

#### プライマー塗布

● プライマーとして、「ボンド ユニエポ®補修用プライマー」や「ボンド E810L」を塗布してください。

#### ボンド E600 の混合

● 主剤と硬化剤を1：1 (質量比)の混合比で計量し、十分に混合攪拌して使用してください。一度に混合する量は、可使時間内に使いきれぬ量にしてください。

#### 充てん

● プライマーのタックがあるうちに、コーキングガンやヘラなどで充てんし、ヘラ押さえします。

#### 養生

● 施工後は、24時間程度振動や衝撃を与えないよう養生を行ってください。

※「ボンド E600」の上に直接塗装をかけると汚染します。塗料メーカーのバリアプライマーでコーティングしてから塗装してください。

※器具類に付着した樹脂は、硬化する前に有機溶剤でふき取ってください。

※温度が5℃未満になると極端に硬化が遅くなります。原則として5℃以上の環境で使用してください。

■技術データ

JIS A 6024 〈建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂〉可とう性エポキシ樹脂の品質

試験項目		試験条件		品質	実測値
押し出し性	[秒]	低温条件D	5±1℃	60以下	12
スランプ B法	[mm]	高温条件C	70±2℃	3以下	0
引張接着性	引張強さ [MPa]	標準条件E	23±2℃	1.0以上	3.9
	破壊時伸び [%]	標準条件E	23±2℃	10以上	39
引張特性 C法	引張強さ [MPa]	標準条件E	23±2℃	1.0以上	4.8
		低温条件E	0±3℃	1.0以上	7.9
		加熱劣化条件	80±3℃	1.0以上	7.1
	破壊時伸び [%]	標準条件E	23±2℃	30以上	67
		低温条件E	0±3℃	30以上	72
		加熱劣化条件	80±3℃	30以上	67
加熱減量 B法	質量変化率 [%]	高温条件D	80±3℃	5以下	3.4

■標準施工量

目地幅 目地深	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm
5mm	40	70	100	130	170	200
10mm	—	130	200	260	330	390
15mm	—	—	300	390	490	590
20mm	—	—	—	520	650	780
25mm	—	—	—	—	820	980
30mm	—	—	—	—	—	1170

(1m当たりの概算所要量：g、ロスを含まず)

■梱包容量

●ボンド E600：10kgセット(主剤：5kg、硬化剤：5kg) ……1セット入り／1ケース

■警告

健康に有害な物質を含有しています。かぶれやすい物質です。

■注意事項

本品は皮フに付着したり蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒やその他の健康障害を起こす恐れがあります。下記の注意事項を守って取り扱ってください。

■使用上の注意 ①本来の用途以外には使用しない。②作業場所は十分に換気する。③かぶれやすい物質を含有しているので、眼に入ったり皮フにふれないように注意し、必要に応じて保護具を着用する。④取り扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行う。■応急処置 ①異常を感じた時は、必要に応じて医師の診察を受ける。■保管上の注意 ①子供の手の届かない所に保管する。②直射日光を避け、気温5～35℃、湿度45～85%の場所で保管する。③開封後はすみやかに使いきる。④残った時は完全密封して、涼しい場所に保管する。■廃棄上の注意 ①廃棄は法令に従うこと。

※より詳細な情報はSDSをお読みください。

※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいませようお願いいたします。(記載の性状等は2023年5月現在のものです。不明の点はお問い合わせ願います。)

国際単位系(SI)による数値の換算は、1kgf=9.8N、1cP=1mPa・s、1kgf・cm=9.8×10<sup>-2</sup>J、1MPa=1N/mm<sup>2</sup>です。1N/mm<sup>2</sup>は約10.2kgf/cm<sup>2</sup>に相当します。

本資料の技術情報、標準処方例は当社の試験、研究に基づいたもので、信頼しうるものと考えますが、記載の諸性能および諸特性などは、材料や使用条件などにより本資料と異なる結果を生ずることがあります。実際の諸性能、諸特性などについては、ご需要家各位で試験、研究ならびに検討の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

**コニシ株式会社** <https://www.bond.co.jp/>

本 社 / 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 TEL06(6228)2961  
関東支社 / 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5-3-35 TEL048(637)9950

名古屋支店 TEL052(217)8624	仙台営業所 TEL022(342)1393	千葉営業所 TEL043(305)5970	姫路営業所 TEL079(235)1021
福岡支店 TEL092(551)1764	新潟営業所 TEL025(367)5050	静岡営業所 TEL054(654)2552	高松営業所 TEL087(835)2020
横浜支店 TEL045(514)2450	前橋営業所 TEL027(289)8313	金沢営業所 TEL076(223)1565	広島営業所 TEL082(208)1201
札幌支店 TEL011(731)0351	栃木営業所 TEL0285(43)1511	滋賀営業所 TEL0748(70)5577	沖縄営業所 TEL098(884)7521