

深みのある仕上がり

つや長持ち

ガラス
GLASSY

業務用 高光沢樹脂仕上剤



- 優れた光沢感
- 優れた光沢持続性
- 優れた重ね塗り性

グラッシーの優れた特長

優れた光沢感

乾燥時のつやの引きが少なく、塗布直後のようなみずみずしい光沢感に仕上がります。

樹脂仕上剤を3回塗布した床材に蛍光灯が映り込んだ状態。



グラッシー



他社品

優れた光沢持続性

耐スカッフマーク性、耐ブラックヒールマーク性に優れ、初期の光沢感を持続します。

床材に樹脂仕上剤を塗布後、スネルカプセル試験機を用いた時のスカッフマークの付着状態。



グラッシー




他社品

優れた重ね塗り性

重ね塗りによる曇りを抑え、仕上がり感が良好です。

温度 23℃・湿度 50%の環境下で床材に樹脂仕上剤を20分間隔にて3回塗布した時の仕上がり状態。



グラッシー



他社品

※使用にあたっては製品安全データシート (MSDS) をお読みください。
※本品は使用方法・使用条件によって本来の性能を発揮できない場合があります。事前に目的の用途に適合するか必ず確認の上、ご使用ください。

業務用 高光沢樹脂仕上剤 **グラッシー**

GLASSY



▲缶18L



▲エコパック 18kg(2kg×9)



■厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の以下の13物質を使用していない。

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノカルブ

【用途】

コンポジションビニル床タイル・ホモジニアスビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材 (ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアを除く) の保護とつやだし。

※材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してから使用してください。

●使用方法

標準使用量	希釈倍率
1400㎡/18ℓ 160㎡/2kg	原液使用

- ① 塗布面のホコリやゴミなどを取り除き、汚れや古い樹脂皮膜を洗剤やはく離剤で十分に洗浄または、はく離してください。
- ② 汚水を除去し、洗剤分が残らないように水拭きしてから床面を十分に乾燥させてください。
- ③ モップを用いてムラなく塗布してください。
- ④ 十分に乾燥させてください。

※器具類は常にきれいなものを使用し、作業終了後はすみやかに洗浄してください。
※不要部に付着した時は、すみやかにぬれた布でふき取ってください。

●標準重ね塗り回数 (十分に乾いてから塗り重ねてください。)

初回導入時・はく離時	表面洗浄時
2~4回	1~2回

●メンテナンス

日常清掃: ダストモップなどを使用し、ホコリやゴミなどを取り除いてください。

定期清掃: 汚れの状況に応じ、1~2ヶ月に1度洗浄し、樹脂仕上剤を塗り重ねてください。

コニシ株式会社 ●ホームページアドレス <http://www.bond.co.jp/>

大阪本社/大阪府中央区平野町2-1-2 (沢の鶴ビル) 〒541-0046 TEL.06(6228)2911 FAX.06(6228)2907
東京本社/東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア) 〒101-0054 TEL.03(5259)5739 FAX.03(5259)2145

名古屋支店/名古屋市中区栄5-28-12 (名古屋宮ビル) 〒460-0008 TEL.052(262)8172 FAX.052(262)8175
福岡支店/福岡市南区清水3-24-24 (日吉ビル) 〒815-0031 TEL.092(551)4936 FAX.092(551)1545
札幌支店/札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル) 〒060-0908 TEL.011(731)0351 FAX.011(731)0357

仙台営業所/仙台市青葉区本町1-5-28 (カーニープレイス仙台駅前通) 〒980-0014 TEL.022(211)5031 FAX.022(211)4990
北関東営業所/群馬県高崎市東町32-1 〒370-0045 TEL.027(324)3002 FAX.027(324)1187
南関東営業所/横浜市中区鶴町1-5-5 (関内スクエアビル) 〒231-0028 TEL.045(663)3184 FAX.045(663)3172
金沢営業所/金沢市長土庫2-14-17 〒920-0867 TEL.076(223)1565 FAX.076(223)4794
広島営業所/広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル) 〒733-0812 TEL.082(507)1911 FAX.082(507)6676
高松営業所/高松市木太町2796-4 〒760-0080 TEL.087(835)2020 FAX.087(835)4623

●お問い合わせは下記、もしくは左記へ